



驗證實驗室 委託試驗報告

收件日期： 2025年01月24日

報告編號： 114A011-K110049

發行日期： 2025年02月10日

委託單位： 邑嘉能源科技有限公司

單位地址： 110台北市信義區信義路五段5號6C-20室
(台北世貿中心)

物品名稱： ePlus防火毯

注意事項：

- 一、本報告共 3 頁，報告內容不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告執行的試驗樣品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本實驗室僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效，此試驗結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 五、標記處註記為『*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。

報告簽署人：

授權簽發：





驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 114A011-K110049

試驗日期： 2025年02月03日

試驗項目/方法

試驗結果

標記

試片編號	外觀判定
1	目視觀察測試後樣品有明顯顏色變化、硬化、翹曲， 但無破洞
2	目視觀察測試後樣品有明顯顏色變化、硬化、翹曲， 但無破洞
3	目視觀察測試後樣品有明顯顏色變化、硬化、翹曲， 但無破洞

1. 耐高溫試驗 成品測試

試片編號	重量變化率		
	測試前(g)	測試後(g)	變化率(%)
1	6.7071	5.4581	-18.6
2	6.9764	5.6769	-18.6
3	6.9768	5.6336	-19.3
平均值	6.8868	5.5895	-18.8
標準差	0.1198	0.0876	0.3

備註：

1. 耐高溫試驗

1.1 試片製作方式：廠商提供

1.2 試驗溫度：1000 °C

1.3 試驗時間：10 分鐘

1.4 計算公式：

$$\text{變化率(\%)} = [(\text{測試後數值} - \text{測試前數值}) / \text{測試前數值}] * 100\%$$

1.5 樣品照片：見附圖一~二


<以下空白>

驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 114A011-K110049

試驗日期： 2025年02月03日

附圖一：樣品照片-測試前



附圖二：樣品照片-測試後

